

INTERPUMP LongLife 1SC

THE201K



APPLICAZIONI:



OMOLOGAZIONI:

NKK, BV, KR

SPECIFICHE APPLICABILI:

EXCEED EN 857 1SC- ISO 11237 1SC

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 1 treccia in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
THE201K-04	1/4"	6.4	12.3	250	3625	1120	16240	50	1.969	0.182	0.122	001C-04
THE201K-05	5/16"	8.0	13.5	250	3625	1000	14500	55	2.165	0.21	0.141	001C-05
THE201K-06	3/8"	9.5	15.7	250	3625	1000	14500	60	2.362	0.248	0.167	001C-06
THE201K-08	1/2"	12.7	18.9	200	2900	800	11600	70	2.756	0.391	0.263	001C-08
THE201K-10	5/8"	16.0	22.4	150	2175	600	8700	90	3.543	0.41	0.276	001C-10
THE201K-12	3/4"	19.0	26.0	150	2175	600	8700	100	3.937	0.534	0.359	001C-12
THE201K-16	1"	25.4	33.7	110	1595	440	6380	180	7.087	0.742	0.499	001C-16

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

ih INTERPUMP **EXCEEDS EN 857 - 1SC DN 6 I.D. 1/4" - W.P. 25.0 MPa/3625 PSI**

INTERPUMP LongLife 2SC

THE202K

APPLICAZIONI:



OMOLOGAZIONI:

BV, NKK, KR

SPECIFICHE APPLICABILI:

EXCEED EN 857 2SC - ISO 11237



Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA.

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Copertura: Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici.

Fluidi raccomandati: Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti.

Temperatura di esercizio: da -40 a +120°C (135°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua.

Part number	ID		OD	Max WP		Min BP		Min BR		Weight		Ferrule
	in	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/m	lb/ft	
	THE202K-04	1/4"	6.4	13.3	430	6235	1720	24940	50	1.969	0.283	
THE202K-05	5/16"	8.0	14.8	400	5800	1600	23200	60	2.362	0.324	0.218	001C-05
THE202K-06	3/8"	9.5	17.1	350	5075	1400	20300	70	2.756	0.418	0.281	001C-06
THE202K-08	1/2"	12.7	20.4	310	4495	1240	17980	80	3.150	0.521	0.350	001C-08
THE202K-10	5/8"	16.0	23.5	280	4060	1120	16240	100	3.937	0.626	0.421	001C-10
THE202K-12	3/4"	19.0	27.6	240	3480	960	13920	120	4.724	0.764	0.513	001C-12
THE202K-16	1"	25.4	35.8	185	2683	740	10730	160	6.299	1.171	0.787	001C-16

MARCATURA: Disponibile solo in versione "transfer"/Available only "mylar"

ih INTERPUMP LongLife **EXCEEDS EN 857 - 2SC DN 6 I.D. 1/4" - W.P. 43,0 MPa/6235 PSI**